

## 2714 ISO-B

### 化学成份 (合金百分比)

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V
分析指南	0.52	0.25	0.80	0.025	0.004	1.10	1.70	0.45	0.10
标准	0.50-0.60	0.10-0.40	0.60-0.90	≤ 0.030	≤ 0.030	0.80-1.20	1.50-1.80	0.35 -0.55	0.05-0.15

### 特性

传统模具钢的淬透参考直径为450毫米。对于较大的尺寸，我们推荐 2714 ISO-B MOD 或封闭表面回火。用于 440 HB 淬火硬度。

SEL	55NiCrMoV7
DIN EN ISO 4957	55NiCrMoV7
AFNOR	55NCDV07
AISI	L6

### 应用

大型挤压模具用于铝成型和大体积锻模 (模具尺寸和剪裁形状不限)、模架、刀把、芯座、工具箱。液压成形模(IHU)。

### 交货状态

退火最大值 248 HB


淬火和回火至370 - 415 HB (约 1,250 - 1,400 MPa)，或按客户需求进行处理。

### 圆棒

Ø 40 - 755 毫米 加工

Ø 825 - 1,350 毫米 未经处理

### 铸坯尺寸



本文所载资料是对我们的产品及使用提供一般建议。因此不应该当做是描述产品特定性质的保证，或者被用于其它特定用途。每一位用户应当自己判断选择信昌精密模具(上海)有限公司所提供的产品和服务的适用性。